

Piso Sobre Piso Externo

1. DESCRIÇÃO

A **Piso Sobre Piso Externo Ceramfix** é uma argamassa colante especial para assentamento em sobreposição de placas cerâmicas e porcelanatos em áreas interna e externas. É também indicado para assentamento de rochas e pedras naturais. É produzido com matérias primas selecionadas o que garante alta aderência e resistência mecânica.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Áreas internas, externas e ambientes de alto tráfego de pedestres;
- Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contrapiso);
- Piscinas residenciais não aquecidas;
- Placas cerâmicas⁽¹⁾ e porcelanatos de até 120 x 120 cm em pisos e paredes de áreas internas e aplicados sobre contrapiso e reboco;
- Placas cerâmicas⁽¹⁾ e porcelanatos de até 100 x 100 cm em pisos e paredes de áreas externas aplicados sobre contrapiso e reboco;
- Fachadas: placas cerâmicas (classe de absorção BIIa e BIIb) de até 20 x 20 cm até o primeiro pavimento;
- Mármore e granitos de até 120 x 120 cm e 2 cm de espessura em pisos e paredes de áreas internas e aplicados sobre contrapiso e reboco;
- Mármore e granitos de até 100 x 100 cm e 2 cm de espessura em pisos e paredes de áreas internas e aplicados sobre contrapiso e reboco;
- Pedras naturais⁽²⁾ (Ardósia, Miracema, São Tomé, Pedra Madeira, etc.) de até 80 x 80 cm e espessura de até 3 cm em pisos de áreas interna e externas;
- Sobreposições nas seguintes situações:
 - Placas cerâmicas⁽¹⁾ e porcelanato de até 100 x 100 cm sobre revestimento cerâmico em pisos e paredes de áreas internas;
 - Placas cerâmicas⁽¹⁾ e porcelanato de até 80 x 80 cm sobre revestimento cerâmico em pisos e paredes de áreas externas;

(1) Cerâmicas com classe de absorção BIIa, BIIb e BIII de acordo a tabela 2 da ABNT NBR 13817:1997

(2) Exceto revestimentos com deformação transversal > 0,6 mm/m



ATENÇÃO: Para peças de coloração clara, utilize a **Piso Sobre Piso Externo Branco Ceramfix** para evitar manchas nas peças.

Dica: Caso as dimensões indicadas nesta ficha técnica não sejam iguais às do seu revestimento, basta encontrar a área em cm² (comprimento x largura) e comparar com as dimensões máximas aqui indicadas. Desta forma você irá observar se este produto é indicado ou não para a execução do assentamento.

3. NÃO INDICADA PARA

- Assentamento em fachadas acima de 1 pavimento de altura a partir do piso;
- Placas de porcelanatos e rochas que contenham em seu verso telas de fibra de vidro ou outros materiais impregnados com resinas;
- Pastilhas de vidro e porcelana;
- Pisos ou paredes aquecidas;
- Piscinas aquecidas, saunas, lareiras churrasqueiras e frigoríficos
- Bases com pinturas ou quaisquer substâncias que impeçam a aderência do produto;

4. MODO DE USAR

4.1 Preparo da base

- A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as normas da ABNT NBR 7200, NBR 13749, NBR13753 e NBR 13754;
- A base deve estar plana e não apresentar desvios de prumo de acordo com a ABNT NBR 13749 e não apresentar pontos de som cavo, ou seja, as peças já assentadas devem estar estruturalmente firmes;
- Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros materiais que possam prejudicar a aderência da argamassa;

IMPORTANTE: Em sobreposição de pisos antigos, é necessária a remoção completa de resíduos de cera, ou materiais similares, usando um removedor específico, pois estes materiais podem prejudicar a aderência da argamassa. No caso de pisos de alto tráfego, efetuar esta remoção com máquina tipo escova rotativa.



4.2 Preparo das peças

- As peças devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou partículas que impeçam a aderência da argamassa colante;
- As peças devem ter a mesma espessura para evitar desnível do assentamento e garantir aderência uniforme;
- Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode causar manchas ou dificultar a limpeza.

4.3 Preparo da argamassa

- Prepare o produto num recipiente estanque e limpo;
- Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem, a quantidade de água limpa indicada junto à data de fabricação do produto;
- Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos;
- Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto;
- Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não adicione água ou qualquer outro produto após a mistura;
- Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

4.4 Aplicação

A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da peça a ser assentada e atender às recomendações prescritas nas tabelas 1 das NBR's 13753 e 13754 como segue:

Área S das superfícies das placas cerâmicas cm ²	Formato dos dentes da desempenadeira mm	Aplicação da argamassa
S < 400	Quadrados 6 x 6 x 6	Na base
400 ≤ S < 900	Quadrados 8 x 8 x 8	Na base
S ≥ 900 ⁽¹⁾	Quadrados 8 x 8 x 8 Semicirculares r=10 mm ⁽²⁾	Na base e no verso da peça Na base

(1) – Para peças de grandes formatos recomendamos que seja verificado o grau de empenamento da mesma. A depender do grau de empenamento recomendamos a utilização de desempenadeira com dentes quadrados de 10 x 10 x 10 mm para que ocorra contato e esmagamento entre os cordões da argamassa do substrato e da placa cerâmica ou de rocha;

(2) – Desempenadeira indicada para aplicação em peças cerâmicas em pisos.



- Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de argamassa de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente 1 m²;
- Aplique o lado denteado da desempenadeira em ângulo de aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes;
- Faça dupla camada também em peças com reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm no verso;
- Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa, pressionando com movimentos vibratórios;
- Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até conseguir o total esmagamento dos cordões da argamassa;
- Para aplicação em dupla camada recomendamos que os cordões da base e da peça cerâmica estejam em sentido paralelo e não cruzados;
- Em assentamentos de pisos, assente as peças de modo que fiquem afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento;
- Remova o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento;
- Limpe as peças com pano limpo e úmido antes da secagem da argamassa;
- Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 72 horas para o trânsito de pessoas e o início do rejuntamento.

ATENÇÃO: verifique a aderência, removendo aleatoriamente algumas placas, imediatamente após o assentamento, observando o verso que deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

5. IMPORTANTE

- Respeite a dosagem de água no preparo do produto conforme indicação da embalagem;
- Não adicione água ou qualquer outro material ao produto já pronto;
- Recomenda-se que o assentamento seja realizado em temperatura ambiente entre 5°C e 35°C e temperatura da base entre 10°C e 28°C;
- Não assente as placas sobre os cordões de argamassa colante com formação de película superficial. A formação de película está diretamente relacionada às condições climáticas;
- A falta de dupla camada (item 4.4) pode ocasionar descolamento das peças;
- Não encharcar o revestimento cerâmico com água antes da aplicação;
- Não ultrapassar o período de utilização de 2 horas;
- Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Observar as juntas estruturais e de movimentação.



6. DADOS TÉCNICOS

6.1 Aspecto e composição

Cores	Cinza e branca
Composição	Cimento Portland, areia quartzosa, cargas minerais, aditivos especiais e polímeros flexíveis

6.2 Propriedades e características

Argamassa colante industrializada especial atendendo aos critérios da ABNT NBR 14081-1:

Requisitos	Critério	Método de ensaio
Deslizamento	$\leq 0,7$ mm	ABNT NBR 14081-5
Resistência de aderência – cura ao ar	$\geq 0,5$ MPa	ABNT NBR 14081-4
Resistência de aderência – cura submersa	$\geq 0,5$ MPa	ABNT NBR 14081-4
Resistência de aderência – cura em estufa	$\geq 0,5$ MPa	ABNT NBR 14081-4
Tempo em aberto	≥ 20 minutos	ABNT NBR 14081-3

6.3 Consumo

Camada simples – peças de até 30x30 cm	$\pm 4,5$ Kg/m ²
Camada dupla – maiores que 30x30 cm	$\pm 8,0$ Kg/m ²

6.4 Liberação para o tráfego

A liberação para tráfego após o assentamento do revestimento cerâmico deverá obedecer aos seguintes prazos:

Pessoal da obra (com cuidado para aplicação do rejuntamento)	72 horas
Tráfego leve	7 dias
Tráfego intenso	14 dias



6.5 Fornecimento, armazenagem e validade

A argamassa **Piso Sobre Piso Externo Ceramfix** é fornecida em saco plástico de 20 Kg. O produto deve ser mantido em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado com empilhamento máximo de 1,5m de altura, conservado na embalagem original e fechada. A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem.

7. SEGURANÇA

Para o manuseio do produto recomendamos a utilização correta dos de EPI's (máscara antipó, óculos de segurança, luvas de borracha e botas de segurança. Evitar o contato com a pele, olhos e mucosas. O contato prolongado pode causar irritações na pele. O produto não é tóxico, porém recomenda-se mantê-lo longe de crianças e animais. Para mais detalhes consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança) do produto.

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII

Documento revisado em 14/07/2020

